

# CAPAROL Samtex 7

Matná vinylová farba najvyššej kvality pre vnútorné použitie.



## Popis výrobku

Účel použitia	Interiérová vinylová farba <b>CAPAROL Samtex 7</b> je určená pre vysoko namáhané, trvalé nátery pre všetky obvyklé vnútorné plochy vhodné pre disperzné farby. Obzvlášť vhodná pre tenkovrstvové nátery štruktúrovaných podkladov. Farba vykazuje minimum emisií a neobsahuje rozpúšťadlá (E.L.F.). Možno ju preto obzvlášť dobre využiť v pracovných, obytných, opatrovateľských oblastiach, hoteloch, školách, zdravotníckych zariadeniach s trvalou prítomnosťou ľudí, kde je dôležitá dlhotrvajúca čistota.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riediteľná vodou</li> <li>- s nízkym zápachom</li> <li>- minimum emisií, neobsahuje rozpúšťadlá</li> <li>- vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom</li> <li>- možno pretrieť už po 2 hodinách</li> </ul>
Materiálový základ	Polyvinylacetátová živičná disperzia
Balenie/veľkosti balenia	1 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 15 l
Farebné odtiene	Báza 1 (B1): biela Báza 2 (B2): transparentná Báza 3 (B3): transparentná Farbu Samtex 7 je možno tónovať v systéme ColorExpress
Stupeň lesku	Matná < 10 (uhol 85°) podľa STN EN 13 300
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálne uzatvorenom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odolnosť proti oderu za mokra: podľa normy STN EN 13 300: trieda 2</li> <li>■ Kontrastný pomer: trieda 3 pri spotrebe 7,5 m<sup>2</sup> / l na jednu vrstvu</li> <li>■ Maximálna veľkosť častíc: jemná (&lt;100 mikróvov)</li> <li>■ Hustota: cca 1,4 g / cm<sup>3</sup></li> <li>■ Priepustnosť vodnej pary (hodnota sd): sd &lt;0,2 m</li> </ul>

## Spracovanie

Vhodné podklady Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.



Príprava povrchu	<p><b>Vnútorne omietky skupín PII a PIII</b> Pevné, normálne nasiakavé omietky možno natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter Caparol Tiefgrund LF, alebo CapaSol LF.</p> <p><b>Strojové sadrové omietky alebo omietky vápenné skupiny P IV</b> Aplikujte základný náter Caparol-Haftgrund alebo Capagrund. U omietok, kde bola odstránená glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Caparol Tiefgrund TB.</p> <p><b>Sadrové dosky</b> Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF. alebo Caparol Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter pre zlepšenie priľnavosti prípravok Caparol Haftgrund alebo Capagrund.</p> <p><b>Sadrokartónové dosky</b> Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Ďalej naneste základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund, SamtGrund E.L.F. alebo CapaSol LF. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpuštné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, prevedte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.</p> <p><b>Betón</b> Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.</p> <p><b>Pórobetón</b> Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným pitnou vodou v pomere 1 : 3. Murivo z vápenopieskových tehál a lícových tehál natierajte bez predchádzajúcich úprav.</p> <p><b>Nosné nátery</b> Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund alebo Capagrund.</p> <p><b>Nenosné nátery</b> Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy prevedte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperznú farbu alebo CapaSol LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Nátery glejovými farbami</b> Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.</p> <p><b>Nedržiace tapety</b> Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Ošetrite základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Plochy napadnuté plesňami</b> Plesne odstráňte mechanicky za mokra (napríklad kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatopox a nechajte dostatočne vyschnúť. Prevedte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silno napadnutých plochách prevedte finálny náter prípravkom Indeko-W.</p> <p><b>Malé defektné miesta</b> Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.</p> <p><b>Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku</b> Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.</p> <p><b>Drevo a drevené materiály</b> Natrite vodorozpuštnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.</p>
Príprava materiálu	Materiál pred použitím premiešajte.
Spôsob nanášania	<p>Použite štetec, valček alebo striekacie prístroje nanášania prístrojom airless: uhol nástreku: 50° tryska: 0,015 - 0,017" tlak nástreku: 150 - 180 bar</p>
Riedenie	Farbu Samtex 20 odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter riedte max. 5% pitnej vody.
Spotreba	Cca 120 ml / m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom
Podmienky spracovania	<p>Spodná hranica teploty pre spracovanie: + 5 ° C pre okolitý vzduch a podklad Horná hranica teploty pre spracovanie: + 30 ° C pre okolitý vzduch a podklad. Pretierať možné cca po 2 hodinách, keď je podklad "teplo-suchý" na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.</p>
Čistenie nástrojov	Prístroje vyčistite ihneď po použití vodou.
Upozornenie	Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného tónu.

## Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/  
bezpečnostné odporúčania  
(Stav v momente tlače)

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

Likvidácia

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre  
obsah prchavých organických  
zlúčenín

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), voda, aditiva, konzervační prostředky (methylothiazolinone, benzisothiazolinone).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.  
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 591 584  
[www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)

## Technické informácie · Vydané: August 2019

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezbavujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: August 2019

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 425 · Internet: [www.caparol.sk](http://www.caparol.sk)